

MYSTICAL

PIGMENTOS SECOS DE VARIACIÓN CROMÁTICA



Hoja de datos técnicos

Teléfono de asistencia técnica 800.735.0303

Numero de PRODUCTO

FX-701

FX-702

FX-703

FX-704

FX-705

FX-706

FX-707

DESCRIPCIÓN

ZAFIRO

ESCARABAJA

JADE

ARCE

MISTERIO DORADO

PÚRPURA FANTASÍA

FUEGO ÁRTICO

EFECTO DE VARIACIÓN CROMÁTICA

AZUL AL COLOR

DEL RECUBRIMIENTO DE BASE

AZUL A VERDE ESMERALDA

VERDE ESMERALDA A DORADO

ROJO COBRE A VERDE BOSQUE

COBRE A VIOLETA A VERDE

PÚRPURA A VERDE

PÚRPURA PASTEL A VERDE MENTA

DESCRIPCIÓN

Los productos de la serie Mystical FX vienen empacados en forma de polvo seco que se puede agregar a los recubrimientos de base, las capas intermedias o los recubrimientos transparentes para proporcionar efectos revolucionarios de variación cromática dependiendo del ángulo desde el que se esté mirando. Los cambios de color varían desde dramáticos a sutiles dependiendo del color del sustrato. Los sustratos medianos a oscuros proporcionan variaciones cromáticas significativas, mientras los claros producen limpios y sofisticados efectos pasteles y tornasolados. **ADVERTENCIA: SE DEBE UTILIZAR EL PRODUCTO DENTRO DE 24 HORAS PARA LA MÁXIMA VARIACIÓN CROMÁTICA.**

EFFECTOS DE VARIACIÓN CROMÁTICA

Uso de recubrimientos de base de colores oscuros con recubrimientos de base de variación cromática Mystical FX

Se logran los efectos más dramáticos de variación cromática con aspecto metálico agregando pigmentos de polvo seco FX a los transparentes de capa intermedia 1K o 2K, rociándolos sobre un recubrimiento de base negro, y aplicando transparente sobre la capa intermedia. Ver ejemplos de la carta de colores FX4 de Intense FX posiciones número 12, 13, 14 y 26.

Uso de recubrimientos de base de colores claros con capas intermedias de variación cromática Mystical FX

Los recubrimientos de base de color claro o blancos ofrecen un efecto de variación cromática perlada más sutil. Ver ejemplos de la carta de colores FX4 de Intense FX posiciones número 19, 22, y 25.

Efectos de variación cromática en los recubrimientos de base

Se pueden agregar los polvos secos FX a los recubrimientos de base para proporcionar un efecto sutilmente diferente en la variación cromática. Ver ejemplos de la carta de colores FX4 de Intense FX.

Aplique un rocío de prueba en diferentes niveles del polvo FX para desarrollar el efecto preciso que está buscando.

SERIE MYSTICAL FX

PROPORCIÓN DE MEZCLADO

Los polvos secos Mystical FX se pueden verter lentamente en los recubrimientos de base o las capas intermedias para crear una variedad de efectos. Los polvos secos FX se pueden mezclar entre sí para efectos adicionales por encargo.

Fórmulas estándar:

Los colores que utilizan los polvos secos Mystical FX están disponibles en el sistema de recuperación de fórmulas de AccuShade para crear colores específicos contenidos en las cartas de colores de la serie FX.

Fórmulas por encargo:

Transparente intermedio MPB-500 1K, se recomienda agregar 15 gramos por cada 0,25 gal (946 ml) de polvo FX, hasta 30 gramos de polvo FX en MPB-500 sin reducir, y luego reduciendo MPB-500 1:1 con los reductores de Matrix.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

- SE DEBE UTILIZAR EL MX-57 EN LOS RECUBRIMIENTOS DE BASE CUANDO SE USEN LOS PRODUCTOS DE MYSTICAL FX.
- SE DEBE COLAR LA CAPA INTERMEDIA ANTES DE APLICARLA.
- ROCÍE UN PANEL DE PRUEBA ANTES DE PINTAR EL PROYECTO.

VIDA ÚTIL



Se debe utilizar el producto dentro de 2 horas con MX-57.

APLICACIÓN



MYSTICAL FX EN RECUBRIMIENTOS DE BASE

Refiérase a las hojas de datos técnicos de recubrimientos de base MPB o MPX para instrucciones de aplicación cuando use los polvos Mystical FX en los recubrimientos de base o debajo de las capas intermedias. Siempre use el activador de recubrimiento de base MX-57 cuando utilice los productos Mystical FX.

MYSTICAL FX EN RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE INTERMEDIO 1K

Refiérase a la hoja de datos técnicos de MPB-500 para instrucciones de aplicación cuando use los polvos Mystical FX en MPB-500.

MYSTICAL FX EN RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE 2K

Refiérase a la hoja de datos técnicos del recubrimiento transparente de Matrix para instrucciones de aplicación cuando use los polvos Mystical FX en los recubrimientos transparentes de Matrix.

CANTIDAD DE CAPAS

¡IMPORTANTE! Aplique 1-3 capas de recubrimiento transparente intermedio 1K, transparente 2K, o las capas de recubrimiento de base necesarias para lograr la cobertura deseada, mezclado hasta con 30 gramos de polvo FX por 0,25 gal (946 ml) para el máximo efecto. Aplicar capas adicionales no aumenta el efecto de variación cromática y puede causar problemas por el espesor de película. Aplique un rociado de prueba para determinar la cantidad de capas necesarias para el efecto que se desee.

SE REQUIERE REALIZAR ROCIADO DE PRUEBA

¡IMPORTANTE! Se debe rociar un panel de prueba antes de pintar el proyecto. Esto se hace necesario debido a todos los variables involucrados en el proceso de pintura por encargo. Cuando se hace un rociado de prueba, se puede ver el resultado final antes de empezar a pintar el proyecto. Se puede hacer el ensayo en un panel y ajustar las técnicas de aplicación como sea necesario para que el trabajo final quede justo como se desea.

GARANTÍA EXCLUSIVA

No existe ninguna garantía sobre la coincidencia de colores, el color final, ni la aplicación de productos FX. La garantía de producto FX se limita exclusivamente a reemplazar el producto FX únicamente en el caso que el personal técnico de Matrix considera que el producto se encuentra defectuoso y se lo comunica al cliente por escrito. Esta garantía no cubre ninguna otra responsabilidad contingente, mano de obra ni reemplazo del producto asociado. Esto se hace necesario debido a la cantidad de variables de aplicación involucradas en el proceso de pintura por encargo. Los acabados por encargo FX están excluidos de cubrimiento bajo el programa de garantía de Matrix System.

DATOS TÉCNICOS

Colores:	Diversos
Proporción de mezclado:	Consulte la fórmula
Seguridad/Modo de desechar:	Consulte la hoja de datos de seguridad de los materiales correspondiente a este producto.

Fabricados por Matrix System Automotive Finishes.

PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE

Lea la hoja de datos de seguridad de los materiales antes de usar.

El contenido del envase debe mezclarse con los otros componentes antes de que pueda usarse el producto. Cualquier mezcla de componentes presentará los peligros de cada uno de los componentes. Antes de abrir los envases, lea todas las etiquetas de advertencia. Tome todas las precauciones.

Este material está diseñado para su aplicación únicamente por parte de personal capacitado profesionalmente, utilizando equipo adecuado en condiciones controladas, y no está destinado a la venta al público en general.

CONSULTE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEGURIDAD.

NOTA: No se recomienda el uso de los productos FX Serie a temperaturas inferiores a 65° F (18,3° C). Su uso por debajo de estas temperaturas afectará los tiempos de secado y el rendimiento.

¡Póngalo a prueba!
www.matrixsystem.com